

# Sortierungsbeschreibung – Steigerwald Mosaikparkett

Sortierung nach der freien Klasse, EN 13488:2002 (D) Anhang C

Holzart: Eiche (*Quercus spp.*)

Oberseite des Elementes				
Merkmale	Klasse			
	Natur/Select (Ruhig) (Sortierung ○ +)	Natur (Sort. O)	Gestreift (Streifig) (Sortierung Δ und besser)	Rustikal (Charakter) (Sortierung □ und besser)
<b>Gesunder Splint</b>	Unzulässig	Geringer Splintanteil zulässig	Zulässig	Geringer Splintanteil zulässig
<b>Äste</b> gesund, farbgleich und fest verwachsen  Schwarze Äste	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 2 mm  - Unzulässig	Zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 2 mm  - Durchmesser bis ca. 1 mm	Vereinzelt zulässig, wenn: - Durchmesser bis ca. 2 mm  - Unzulässig	Äste ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
<b>Seichte Risse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Blitzrisse</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig
<b>Faserneigung</b>	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig	Uneingeschränkt Zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	Geringfügige Unterschiede zulässig	Unterschiede zulässig	Zulässig, kein Braunkern	Zulässig, vereinzelt Braunkern
<b>Schädlingsbefall</b>	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig Bläue: Unzulässig Schwarze Fraßgänge: Unzulässig Vereinzelte Insektenlöcher: zulässig.
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen ca. 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen, die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.				
Nicht sichtbare Teile (Rückseite)				
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				

Wir verarbeiten hauptsächlich Holz aus den Regionen Steigerwald und Spessart, sowie dem gesamten süddeutschen Raum.